

MAJESTIC

280X120 — 110,24"X47,24"



Sistema de Nivelado



Rectificado
Rectified



Antihielo
Frost proof



No Repetitivo
No Repetitive



Muy Dest.(v4)
Shade Variation: High



Polivalente
Versatile




Porcelánico
Porcelain



MAJESTIC CREAM SILKY
XL2812LB



MAJESTIC PEARL SILKY
XL2812LB




MAJESTIC GREY SILKY
XL2812LB




MAJESTIC DARK SILKY
XL2812R




MAJESTIC CREAM PULIDO
XL2812P



MAJESTIC PEARL PULIDO
XL2812P



MAJESTIC GREY PULIDO
XL2812P



MAJESTIC BLACK PULIDO
XL2812GRP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato Size | Color Colour | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | DESPLAZAMIENTO GLIDE | | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
|-----------------|-----------------|--|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|---|---|---|--|---|---------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | Clase Class | Etapa Abrasión Abrasion Stage | UNE-ENV 12633:2003 | DIN 51130** | DIN 51097** | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Piscina Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) | | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| | | | | | | | | | | | Cloruro Amónico. Ammonia Chloride | Ácido Clorídrico Hydrochloric Acid | Ácido Cítrico Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Clorídrico Hydrochloric Acid | Ácido Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | | | | | |
| 280X120 | Cream Silky | 5 | 3 | 1500 | 0 | - | | <0,5% | | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | |
| | Pearl Silky | 5 | 4 | 2400 | 0 | - | | <0,5% | | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | |
| | Grey Silky | 5 | 2 | 600 | 0 | | | <0,5% | | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | |
| | Dark Silky | 5 | 1 | 100 | 0 | - | | <0,5% | | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | |
| | Cream Pulido | 4 | 4 | 2100 | 0 | - | | <0,5% | | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | |
| | Pearl Pulido | 4 | 4 | 600 | 0 | - | | <0,5% | | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | |
| | Grey Pulido | 4 | 3 | 750 | 0 | - | | <0,5% | | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | |
| | Black Pulido | 4 | 1 | 100 | 0 | - | | <0,5% | | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | |

EMBALAJE / PACKING LIST

| | Pcs / Cajas Pcs / Box | M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.) | Kg / Cajas Kg / Box | Cajas / Palet Boxes / Pallet | M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.) | Kg / Palet Kg / Pallet | Pulgadas Inches |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| 280X120 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 110,24"X47,24" |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado

We recommend using Levelling System to fix the tiles

: 05/01/2025

AB