

# NICKON

60X60 — 23,62"X23,62"



Sistema de Nivelado



Rectificado  
Rectified



Antihielo  
Frost proof



Relieve  
Relief



No Repetitivo  
No Repetitive



Muy Dest.(v4)  
Shade Variation: High



Mate  
Matt



Polivalente  
Versatile



Porcelánico  
Porcelain



NICKON TAUPE  
PR6060L

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato<br>Size | Color<br>Colour | MOHS<br>(Dureza)<br>Strength<br>Resistance | PEI            |                             | DESlizamiento<br>GLIDE |             |             | Absorción<br>de Agua<br>Water<br>Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance |                                                           |                                                                                      |                                              |                                  |                                                                                       |                                              | Resistencia a las<br>Manchas<br>Stain Resistance |                                                 |                                                | Resistencia<br>Mecánica<br>Mechanical<br>Resistance                   |                                              |                                                   |                                                      |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                 |                                            | Clase<br>Class | Etapas<br>Abrasion<br>Stage | UNE-ENV<br>12633:2003  | DIN 51130** | DIN 51097** |                                             | P.D.<br>Limpieza<br>Cleaning              | Aditivos<br>Agua<br>Piscina<br>Additive<br>pools<br>water | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Baja concentración)<br>(Low concentration) |                                              |                                  | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Alta concentración)<br>(High concentration) |                                              |                                                  |                                                 | Con<br>Acción<br>Trazante<br>Tracing<br>Action | Con<br>Acción<br>Química<br>Oxidante<br>Chemical<br>Oxidize<br>Action | Con<br>Acción<br>Fílmica<br>Filmic<br>Action | Resistencia<br>a la helada<br>Frost<br>Resistance | Resistencia a<br>la flexión<br>Bending<br>Resistance |
|                 |                 |                                            |                |                             |                        |             |             |                                             |                                           |                                                           | Cloruro<br>Amónico.<br>Ammonia<br>Chloride                                           | Ácido<br>Clorídrico.<br>Hydrochloric<br>Acid | Ácido<br>Cítrico.<br>Citric Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide                                       | Ácido<br>Clorídrico.<br>Hydrochloric<br>Acid | Ácido<br>Láctico<br>Lactic<br>Acid               | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide |                                                |                                                                       |                                              |                                                   |                                                      |
| 60X60           | Taupe           | 8                                          | 3              | 1500                        | 1                      |             |             | <0,5%                                       | GA                                        | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                          | GLA                              | GHA                                                                                   | GHA                                          | GHA                                              | 5                                               | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                      | >35N/mm2                                          |                                                      |

## EMBALAJE / PACKING LIST

|       | Pcs / Cajas<br>Pcs / Box | M2 / Cajas<br>Sqm / Box<br>(aprox.) | Kg / Cajas<br>Kg / Box | Cajas / Palet<br>Boxes / Pallet | M2 / Palet<br>Sqm / Pallet<br>(aprox.) | Kg / Palet<br>Kg / Pallet | Pulgadas<br>Inches |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 60X60 | 3                        | 1.08                                | 22,00                  | 48                              | 51.84                                  | 1056                      | 23,62"X23,62"      |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 23/11/2024

AB